

1- ХАРАКТЕРИСТИКИ

Norcol 308 очень тиксотропная и густая соединительная паста, безусадочная, предускоренная,

- ◆ Norcol 308 разработана для полимеризации при комнатной температуре с добавлением МЕКП.
- ◆ Очень тиксотропная для вертикальных ламинатов.
- ◆ Хорошо работает со шпателем.
- ◆ Безусадочная, прекрасно сохраняет размеры.

2- КАЧЕСТВА ЖИДКОЙ СМОЛЫ

3- КАЧЕСТВА ОТВЕРЖДЕННОЙ СМОЛЫ

<u>Плотность</u> (ICON 012)	1.45 – 1.50 g/cm ³
<u>Содержание нелетучих компонентов</u> (ICON 003)	80 – 85%
<u>Вязкость по брукфилду</u> (20°C – sp95 – ISO 2555)	5 rpm = 750000 mPa.s
<u>Время гелеобразования</u> (ICON 002) (20°C - 2% МЕКП on 100g)	10 - 15 minutes

<u>Прочность на разрыв</u> (ISO 527)	12 MPa
---	--------

4-УПАКОВКА

Упаковывается в ведра по 25 кг.

5- РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аккуратно добавьте пероксид, никогда не кладите меньше 1% и больше 3% и тщательно перемешайте.

6- ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения – 6 месяцев.

Norcol 308 – воспламеняемый продукт. Ее следует хранить в закрытом помещении в закрытых упаковках, при температуре, не превышающей 25° C. Избегать попадания солнечных лучей.